

Tableau comparatif Marquage sol extérieur

	DURÉE DE VIE	DÉLAI DE MISE EN CIRCULATION APRÈS APPLICATION À 20°	PRÉPARATION DU SOL «TARMAC»	PRÉPARATION DU SOL «BÉTON»
Peinture routière	**	1 h	Brossage mécanique du sol et/ou nettoyage en profondeur	Brossage mécanique du sol et/ou nettoyage en profondeur
Thermoplastique	***	1/2 h	Brossage mécanique du sol et/ou nettoyage en profondeur	Primaire nécessaire
Résine méthacrylate	****	15'	Brossage mécanique du sol et/ou nettoyage en profondeur	Primaire nécessaire
Peinture polyuréthane à 2 composants	***	24 h	Brossage mécanique du sol et/ou nettoyage en profondeur	Mordançage (traitement chimique du sol) et nettoyage
	EPAISSEUR	MÉTHODE D'APPLICATION	ASPECT	AJOUT
Peinture routière	500 microns	Machine airless	Mat	Billes de verres et/ou charges antidérapantes
Thermoplastique	1,5 mm	À chaud	Mat	Billes de verres et/ou charges antidérapantes
Résine méthacrylate	500 microns	Spatule	Brillant	Billes de verres et/ou charges antidérapantes
Peinture polyuréthane à 2 composants	200 microns	Machine airless	Mat	Billes de verres et/ou charges antidérapantes